



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ÜR.12-SD-Ü1213.0

REVİZYON NO

SAYFA

5

1/1

G 03-5 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN G 03-5

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	0.20 - 0.40	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.919 - 0.923	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	T	ALKATHENE 36

TİPİK DEĞERLER :

Şişme Oranı	-	1.41	ALKT-7
Pusluluk	%	9.3	ASTM D-1003
Parlaklık	-	57	ASTM D-2457

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Film ekstrüzyonu (ağır hizmet torbaları, inşaat ve endüstriyel tatbikatlar için filmler). Boru ekstrüzyonu (muhtelif borular). Tel ve kablo kaplama (telefon, güç, yüksek sinyal ve frekans kabloları). Şişirme ile kalıplama (deterjan şişeleri, büyük hacimli ve korrozif kimyasal maddeleri taşıma kapları).

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : ÜR.12-BF-00005.0

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 21.02.2007 tarih ve 35-00212-00004-6 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.