



PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ÜR.10-SD-Ü1022.0

REVİZYON

SAYFA

5

1/1

### S 27/R 63 POLİVİNİLKORÜR ÜRÜN ÖZELLİĞİ

**TİCARİ İSMİ** : PETVİNİL S 27/R 63

**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Viskozite Sayısı (Sikloheksanon 25°C)	cm <sup>3</sup> /g	100.0 -112.0	SOLVAY 1A/93
K sayısı (Sikloheksanon 25°C)	-	63 - 67	SOLVAY 1A/93
Yığın Yoğunluğu	g/cm <sup>3</sup>	0.54 - 0.62	SOLVAY 4A/91
Elek Analizi - 0.250 mm üstü	% wt	Max. 8	SOLVAY 8A/92, 8F/92
- 0.063 mm üstü	% wt	Min. 90	SOLVAY 8A/92, 8F/92
Uçucu Madde	% wt	Max. 0.5	SOLVAY 2A/90
Kirlilik	adet/ft <sup>2</sup>	Max. 60	SOLVAY 6A/92

**ÜRÜN ŞEKLİ** : Beyaz toz

**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg.lık big-bag'lerde.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Kapalı ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

**KULLANIM SAHALARI** : Soğuk su boruları, pis su boruları, elektrik kablo boruları, sert (rigit) profil.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : ÜR.10-BF-TE001.0

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 21.02.2007 tarih ve 35-00214-00005-1 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.